

# Bona Hard Wax Oil

## Лист технической информации

Bona Hard Wax Oil – это сбалансированная смесь модифицированных натуральных масел и воска для защитной обработки деревянных поверхностей в жилых и общественных помещениях. Проникая в древесину, она упрочняет её и одновременно образует на поверхности защитный слой, предохраняющий напольное покрытие от износа и проникновения грязи. Также Bona Hard Wax Oil рекомендуется использовать в качестве защитного слоя на деревянных поверхностях, которые были покрыты цветным маслом Bona Craft Oil и Craft Oil 2K.

- Обладает замечательными водоотталкивающими свойствами
- Легко наносится и быстро высыхает
- Снижает боковое склеивание
- Безопасен для применения на детских игрушках и столешницах, соответствует EN71-3

### Тех. данные

Тип:	1-компонентная смесь на основе модифицированных натуральных масел и воска
Сухой остаток:	Около 48%
Степень блеска (при 60°):	Полуматовый ок. 20% / Матовый ок. 10% Экстра матовый ок. 4%
Разбавление:	Не разбавляется
Время высыхания:	- Готовн. к шлифовке/нового слоя: 6-8 часов* - Лёгкая эксплуатация: 24 часа* - Накрывать коврами, чистка и уход: 7 дней* <i>*При хорошей вентиляции воздуха и нормальных климатических условиях 20°C / влажность 60%</i>
Инструмент для нанесения:	Мохеровым валиком
Расход материала:	20-24 м <sup>2</sup> /л (ок. 40-50 г/м <sup>2</sup> ) в один слой
Маркировка:	Классифицирован (см. паспорт безопасности)
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются уайт-спиритом, затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном
Срок хранения:	Не менее 3 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	6 x 1 литр 2 x 2,5 литра 1 x 10 литров

Finishing



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ  
КОМПАНИЯ**  
**WWW.1PARKET.RU**  
**+7 (495) 545-25-85**

**Bona**<sup>®</sup>



### Подготовка

Паркетный пол должен пройти акклиматизацию к условиям в помещении. Обрабатываемая поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, а также должна быть сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений.

Для финишной шлифовки рекомендуется использовать машину Bona FlexiSand и Bona Quattro или Multi Disc с абразивами зернистостью 120.

Обратите внимание, что перед применением, масло должно иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура в помещении, так же как и температура материала не должна быть ниже +13 °C.

### Рекомендация

1 x Bona Hard Wax Oil

Промежуточная шлифовка, Bona SandScrad Pad

1 x Bona Hard Wax Oil

#### **Примечание:**

*На экзотических породах древесины, которые содержат масла и минеральные вещества, например: венге, мербау, ипе, меранти и др. впитывание масла и его высыхание может происходить неравномерно. В этих случаях, перед нанесением масла на всю поверхность, необходимо сделать предварительную пробу.*

### Применение

1. Перед использованием тщательно перемешайте в банке материал и перелейте его в удобную для работы ёмкость. Затем нанесите масло равномерным тонким слоем поочерёдно, поперёк и в направлении волокон древесины, при помощи мохерового валика. Следите за тем, чтобы граница нанесённого материала всегда была влажной, что поможет избежать наклёстов покрытия. После нанесения Bona Hard Wax Oil на всю поверхность, дайте ему впитаться в дерево и высохнуть в течении примерно 6 – 8 часов.
2. После высыхания первого слоя Bona Hard Wax Oil, произведите промежуточную шлифовку с помощью Bona SandScrad Pad и удалите пыль. Затем нанесите аналогичным образом второй слой масла и оставьте его сохнуть в течении 24 часов. До этого времени нагрузка на пол недопустима.

#### **Примечание:**

*Плохое проветривание, низкая температура и высокая относительная влажность воздуха увеличивают время высыхания Bona Hard Wax Oil.*



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ  
КОМПАНИЯ**

**WWW.1PARKET.RU**

**+7 (495) 545-25-85**

**Bona®**

# Bona Hard Wax Oil

Лист технической информации

Уход

Регулярная чистка и уход за деревянным напольным покрытием, с помощью Bona Soap и Bona Wax Oil Refresher, значительно увеличит срок службы масляного покрытия и улучшит его внешний вид.

Подробную инструкцию по очистке и уходу вы найдёте на нашем сайте:  
<https://www.bona.com/floorcare/>

#### Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.

Finishing



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ  
КОМПАНИЯ**  
**WWW.1PARKET.RU**  
**+7 (495) 545-25-85**

**Bona**<sup>®</sup>