

857



EUROPRIME BLOCK PLUS

Изолирующий водно-дисперсионный грунтовочный лак. Предназначен для обработки паркета из экзотических, фруктовых и сильно впитывающих пород древесины, а также окуреного дуба и пробковых полов; старых полов в процессе санации перед нанесением водно-дисперсионных лаков Eurocol. Блокирует различные органические вещества, содержащиеся в древесине. Не содержит растворителей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Акриловая сополимерная дисперсия
Цвет	Белый
Консистенция	Низковязкая

- блокирует различные органические вещества, содержащиеся в древесине
- подчеркивает цвет и текстуру древесины
- однокомпонентный, готов к применению
- водно-дисперсионный, не содержит растворителей, не содержит НМП
- быстросохнущий, прекрасно поддается шлифовке
- пригоден для полов с подогревом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 100-120 г/м ² на слой
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Нет
Плотность	Ок. 1,03 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для обработки:

- паркета из экзотических, фруктовых и сильно впитывающих пород древесины, а также окуреного дуба и пробковых полов
- старых полов в процессе санации.

перед нанесением водно-дисперсионных лаков Eurocol

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Валик из микроволокна
Время высыхания	Не менее 6 часов, но не более 36 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время высыхания	Каждый слой ок. 2-4 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	12 месяцев
Очиститель	Вода (для незатвердевшего)

857 EUROPRIME BLOCK PLUS

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

Поверхность, предназначенная для обработки, должна быть чистой, сухой, не иметь остатков масел, восков, силикона и других слоев, снижающих адгезию. Щели предварительно зашпатлеванными.

Инструкция по применению:

- Перед применением канистру с лаком тщательно встряхнуть!
- Для нанесения грунтовочного лака рекомендуем использовать Eurocol валик из микроволокна (арт. 75082).
- Нанесите грунтовочный лака равномерно и обильно, без пропусков, избегая образования луж и потеков.
- Экзотические виды древесины, «окуранный» Дуб, Бук, Мербау, Венге, Акация, а также породы древесины с высокой поглощающей способностью должны быть обработаны в 2 слоя.
- Промежуточное время для подсушки между слоями прикл. 2-4 часа.
- Последующее нанесение лаков Eurocol следует производить не ранее чем через 6 часов после нанесения изолирующего грунтовочного лака 857 Europrime Block Plus, но не позднее 36 часов.
- В течение промежутка 6 - 36 часов возможно нанесение лака без промежуточной шлифовки. Промежуточные шлифовки абразивной сеткой Р 150 улучшают внешний вид покрытия.
- В процессе производства работ и во время сушки лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию, избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
857	Europrime Block Plus	Канистра 5 л	4026956164227	96 шт.

857 EUROPRIME BLOCK PLUS