

Bona Domo

Лист технической информации

Bona Domo - однокомпонентный лак на водной основе обладающий всеми необходимыми свойствами для простого и быстрого покрытия и защиты деревянных полов в жилых помещениях. Лак Bona Domo может использоваться как с грунтовочными, так и без грунтовочных составов и имеет прозрачную, не желтеющую со временем защитную плёнку.

- Хорошо заполняет поры и имеет прозрачную плёнку
- Легко и просто наносится
- Превосходно шлифуется
- Не желтеет со временем

Тех. данные

Тип:	1-компонентная полиуретан-акриловая дисперсия на водной основе
Сухой остаток:	Около 28%
Степень блеска (при 60°):	Полуматовый прим. 40% / Матовый прим. 18%
Разбавление:	При необходимости можно добавить Bona Retarder (4%) для более длительного открытого времени.
Время высыхания:	- Матирование/нанесение нового слоя: 1-2 часа* - Пешие нагрузки: 24 часа* - Полная полимеризация: 7 дней* *при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 60%
Инструмент для нанесения:	Валик Bona Polyester Roller
Расход материала:	8-12 м ² /л (100 - 120 г/м ²) в один слой
Маркировка:	Не подлежит
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются водой, затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном
Срок хранения:	Один год с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	3 x 5 литров (44 коробки на паллете)

Подготовка

Обрабатываемая поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, а также должна быть сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений. Для финишной шлифовки рекомендуется использовать машину Bona FlexiSand с насадкой Bona Quattro или Multi Disc и абразивами зернистостью 120.

Finishing



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU
+7 (495) 545-25-85

Bona[®]



Обратите внимание, что перед применением, лак должен иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура пола не должна быть ниже +15°C, а температура воздуха не ниже +18 °C.

Рекомендация

Способ 1:

- 1x Грунтовочный состав Bona*
- 1x Лак Bona Domo
 - Матирование/Промеж. шлифовка
- 1x Лак Bona Domo

**Для деревянных напольных покрытий, где присутствует риск бокового склеивания кромок (например: торцевой паркет, деревянные пол из мягкой древесины, а также пол с напольным отоплением) рекомендуется использовать грунтовку Bona перед применением лака Bona Domo, а также учитывать меры стабилизации климата в помещении.*

На экзотических породах древесины всегда сперва наносите грунтовочный состав из-за возможной реакции лака с минералами древесины.

Способ 2:

- 2 x Лак Bona Domo
 - Матирование/Промеж. шлифовка
- 1 x Лак Bona Domo

Примечание:

Не рекомендуется наносить более двух слоев лака в день из-за повышенного риска чрезмерного увлажнения (набухания) древесины.

Применение

1. Перед использованием тщательно встряхните банку с материалом, а затем вставьте в горлышко прилагаемый фильтр. Равномерно нанесите материал при помощи валика Bona для водных лаков. Наносите лак плавными движениями поочередно, поперёк и в направлении волокон древесины, избегайте скопления материала. Следите за тем, чтобы граница нанесённого покрытия всегда оставалась влажной и избегайте образования лужиц и нахлестов. После этого дайте поверхности хорошо высохнуть в течение 1-2 часов.
2. Нанесите на поверхность второй слой лака и дайте поверхности хорошо высохнуть в течение последующих 12 часов.
3. Произведите лёгкую промежуточную шлифовку с помощью Diamond Abrasives зерно 120 или аналогичным материалом, удалите пыль с поверхности и нанесите финишный слой лака.

Примечание: *если предыдущий слой лака высыхал более 24 часов, то промежуточная шлифовка требуется всегда.*



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU
+7 (495) 545-25-85

Bona[®]



Паркетный пол, покрытый финишным слоем лака Bona Domo, готов к лёгким пешим нагрузкам через 24 часа при нормальных климатических условиях (20°C / влажность 60%). К привычной эксплуатации, поверхность должна сохнуть не менее 1 недели. В течение этого времени, пол не должен подлежать влажной уборке и накрываться коврами или другими напольными покрытиями.

Уход

Регулярная чистка и уход за деревянным напольным покрытием, с помощью Bona Cleaner и Bona Polish / Bona Freshen Up, значительно увеличит срок службы лакового покрытия и улучшит его внешний вид.

Подробную инструкцию по очистке и уходу вы найдёте на нашем сайте:
<https://www.bona.com/floorcare/>

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU
+7 (495) 545-25-85

Bona[®]