

# 072



## EUROPRIMER FACADE

Грунтовка строительная универсальная фасадная. Водно-дисперсионная грунтовка применяется для подготовки впитывающего влагу основания перед нанесением декоративных штукатурок и фасадных красок внутри и снаружи помещений.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|        |  |
|--------|--|
| Основа | Полимерная дисперсия с пигментами и минеральными наполнителями |
| Цвет   | Белая  |

- водостойкая
- повышает адгезию декоративных штукатурок и красок к основанию
- паропроницаемая
- морозостойкая при транспортировке
- обработанная грунтовкой поверхность после полного высыхания имеет белый цвет и таким образом предотвращает просвечивание цвета основания через декоративное покрытие
- снижает (регулирует) впитывающую способность основания

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |   |
|-----------------|---|
| Расход          | Ок. 100-150 г/м <sup>2</sup> на один слой                                     |
| Морозостойкость | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C |
| Плотность       | Ок. 1,1 г/см <sup>3</sup>   |

### НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для подготовки поверхности перед нанесением декоративных штукатурок и фасадных красок.

Применяется

- для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых, цементно-известковых штукатурок, ГКЛ, ГВЛ ДСП;
- при утеплении фасадов зданий штукатурно-клеевыми армирующими составами;

Для внутренних и наружных работ

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                  |   |
|------------------|---|
| Условия хранения | В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C       |
| Инструмент       | Валик из пеноматериала, меховой валик, распылитель            |
| Время высыхания  | Ок.3 часов, при температуре 18-22 °C и влажности не более 65% |
| Срок хранения    | 15 месяцев  |

#### 072 EUROPRIMER FACADE

**Морозостойкость**

Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

**Основание:**

Облицовываемая поверхность должна быть прочной на сдвливание и разрыв, чистой, продолжительное время сухой, очищенной от жира и грязи, без трещин, пыли, а также слоев, снижающих сцепление - согласно требованиям СНиП 3.04.01-87, СП 29.13330.2011.

Недостаточно прочные поверхности необходимо очистить с помощью металлических щеток и выровнять штукатурными смесями 958 MultiWall, 959 Giplast или штукатурно-клеевым составом 737 Fassade Universal.

Сильно впитывающие основания предварительно обработать грунтовкой 050 Europrimer Mix (разведенной водой 1:7 или 1:9) либо 056 Eurobond.

**Инструкция по применению:**

- Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать миксером на небольших оборотах (до 600 об/мин). После длительного перерыва также необходимо произвести перемешивание.
- Грунтовку равномерно нанести на основание с помощью кисти или мехового (фасадного) валика. При необходимости нанесения грунтовки в два слоя следует подсушить первый слой в течение не менее 1 часа (при нормальных климатических условиях).
- Не допускается разбавлять грунтовку водой.
- Время высыхания составляет примерно 3 часа при нормальных климатических условиях, после чего можно приступить к последующим работам. Проверить готовность поверхности можно, процарапав её ребром кельмы или металлической терки – на высохшей грунтовке не должны оставаться сквозные царапины. При прикосновении пальцем грунтовка не должна его окрашивать.

**Дополнительная информация**

- Не смешивать с другими продуктами и не разбавлять водой
- Начатые упаковки следует тщательно закрыть и по возможности использовать в кратчайшие сроки.

**ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

**УПАКОВКА**

| Артикул | Название          | Упаковка    | Штрих-код     |
|---------|-------------------|-------------|---------------|
| 072     | Europrimer Facade | 10 кг нетто | 4607164121891 |

**072 EUROPRIMER FACADE**