

# 8802



## EUROFILLER WOOD PLUS

Дисперсионная шпатлевка для паркета. Состав на вододисперсионной основе с нейтральным запахом для приготовления шпаклевочной массы со шлифовальной пылью всех пород древесины. Применяется до покрытия вододисперсионными лаками. Предназначен для заполнения рыхлой части структуры древесины, сколов, трещин и швов шириной до 2 мм. Длительное время применения, быстро сохнет, легко удаляется шлифованием.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	PUR-PVAc
Цвет	Белый
Консистенция	Низковязкая

- быстросохнущая, хорошо шлифуется
- чрезвычайно устойчива в швах, с высокой степенью заполнения
- на водно-дисперсионной основе, не содержит растворители, NMP
- длительное время использования без дополнительного разбавления
- смешивается со шлифовальной пылью всех пород древесины
- пастообразная, легко смешивается
- остатки шпаклевки, подлежащие удалению хорошо видны на поверхности

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 50 – 150 г/м <sup>2</sup> , в зависимости от состояния покрытия и размера швов.
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Нет
Плотность	1,02 г/см <sup>3</sup>

### НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для:

- всех видов паркета, пород древесины и деревянных полов
- заполнения щелей шириной до 2 мм за один подход

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Время высыхания	Ок. 30 – 60 мин. при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	12 месяцев

#### 8802 EUROFILLER WOOD PLUS

Очиститель	Вода
Морозостойкость	Нет

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

**Основание:**

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без остатков масла, воска, силикона и других слоев, уменьшающих сцепление. Паркетный или дощатый пол следует отшлифовать до чистоты абразивом Р80 или мельче.

**Инструкция по применению:**

1. Перед применением тщательно размешать! Смешайте шпатлевку 8802 с древесной пылью от шлифовки абразивом Р80 или выше (прибл. 2:1 части шлифовальной пыли по объёму), до образования гомогенной, сметанообразной пасты.
2. Для шпатлевания используйте нержавеющий шпатель, располагая его по возможности по диагонали к щелям.
3. Через 30 – 60 минут после подсушки удалите остатки шпаклевочной смеси с поверхности пола абразивом Р80 – 100 и продолжайте его обработку, по необходимости, до готовности.
4. В случаях, когда ширина швов превышает 2мм, может потребоваться повторное шпатлевание. Для заполнения температурных и компенсационных стыков рекомендуем использовать цветной поддающийся окрашиванию герметик.
5. Используйте для защиты пола рекомендованные системы продуктов Forbo (лак/импрегнация/масло).

**ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

**УПАКОВКА**

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
8802	Eurofiller Wood Plus	5 л. нетто	4026956159537	72 шт.

**8802 EUROFILLER WOOD PLUS**