

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## HS 2K ImpactOilColor

### РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА



#### Натуральное масло для паркета, отвечающее самым высоким требованиям

Цветное двухкомпонентное масло со 100%-ным сухим остатком на основе растительного сырья для напольных покрытий из древесины. Подчеркивает естественную красоту и структуру древесины и отличается очень высокой устойчивостью к нагрузкам. Поэтому прекрасно подходит для использования в общественных и жилых помещениях с самыми высокими требованиями, а также в зонах повышенной влажности. Благодаря хорошей проникающей способности продукта древесина консервируется, но поры остаются открытыми и древесина «дышит». Благодаря технологии применения двухкомпонентных продуктов LOBASOL уход становится менее трудоемким, а устойчивость к воздействию воды и химикатов более высокой.

- Превосходная водостойкость, предназначен также для паркета в зонах повышенной влажности, напр., в ванных комнатах или помещениях для фитнеса
- Экономит время благодаря нанесению по системе за 1 день.
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- 100%-ный сухой остаток - не содержит растворителей
- Все варианты могут смешиваться между собой
- Прост и надежен в работе
- Может использоваться уже через 24 часа


#### Область применения:

Для профессионального окрашивания паркета и напольных покрытий из древесины. Преимущественно для крупнопористых лиственных пород древесины (дуб, ясень). Предназначено для первичного пропитывающего ухода за покрытиями из древесины. Предназначено также для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, залы для фитнеса и т.п. Противоскользящие свойства согласно норме BGR 181 и стандарту DIN 51130 класс R10. Пригодно к использованию для детских игрушек, соответствует требованиям стандарта DIN EN 71-3 - «Миграция определенных элементов».



#### Характеристики продуктов

Арт. №  
10610



Все цвета имеются также в упаковках по 100 мл в качестве образцов.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ  
КОМПАНИЯ**  
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

3/2016



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


## HS 2K ImpactOilColor

### РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА



#### Характеристики продуктов

Сухой остаток	99,2 ±2%
Состав	модифицированные растительные масла, пигменты, бессвинцовые сиккативы
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 36 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Устойчив к воздействию минусовых температур.
GISCODE	Ö10/DD+




800148  
Билинга




800147  
Ятоба



800145  
Камбала



800099  
Махагон




700133  
Папирус



800132  
Дуб мореный




900005  
Черный



800149  
Сукупира



900126  
Белый



800150  
Венге




НОВЫЙ

800200  
Дуб антик




НОВЫЙ

Чалк



НОВЫЙ

Клэй



НОВЫЙ

900148  
Айрон




НОВЫЙ

Ойстер




НОВЫЙ

900146  
Перл



НОВЫЙ

Песочный



НОВЫЙ

900147  
Серебристый

Без гарантии конечного цвета



ЦИКЛЕВОЧНАЯ  
КОМПАНИЯ  
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

3/2016



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## HS 2K ImpactOilColor

### РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА



#### Указания по нанесению

- Размешать массу, добавить в нее отвердитель в соотношении 10:1 и тщательно перемешать. Если масса и отвердитель смешиваются частично, необходимо соблюдать их весовое соотношение. После смешивания компонентов бесцветное масло использовать в течение 2 часов, цветное масло в течение 1 часа.
- Поверхность должна быть отшлифована надлежащим образом, влажность древесины макс. 12%.
- Покрытие должно быть сухим и не содержать остатков старых слоев, масла, жира, воска, силикона, шлифовальной пыли и прочих загрязнений. Температура в помещении от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха от 40% до 75%, температура материала от +18°C до +25°C. Хорошо проветривать рабочие помещения.
- Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATOOL Versiegelungseimer.
- Хорошо потрясти емкость с материалом.
- Соблюдать «Указания по шлифовке: окраска паркета» компании LOBA.
- Перед использованием цветных вариантов необходимо произвести пробное окрашивание на небольшом участке поверхности для оценки получающегося цвета и общего вида. Цвета можно смешивать между собой. Для получения более светлого оттенка или снижения укрывистости следует добавить бесцветный вариант. Для равномерного окрашивания необходимо насыщение поверхности пигментами, поэтому разбавлять можно только в следующей пропорции: макс. три бесцветные части на одну цветную часть.
- Если на большой площади используется более одной упаковки, необходимо вылить материал из всех упаковок в одну большую емкость и тщательно перемешать.
- Смоченные поверхности в результате глубокого проникновения пигментов в древесину не могут быть восстановлены до первоначального состояния.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE Вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте [www.wingis-online](http://www.wingis-online).

#### Разбавители

Для получения более светлого оттенка или снижения укрывистости смешать с бесцветным вариантом. Макс. 3 части бесцветного варианта на одну цветную часть.

#### Инструмент для нанесения/Расход материала

Плоский шпатель LOBATOOL / ок. 30 г/м<sup>2</sup> (33 м<sup>2</sup>/кг) в зависимости от впитывающей способности основания. Выровнять поверхность с помощью бежевого пада LOBATOOL Spezial-Pad.

#### Время высыхания

- По покрытию можно ходить через 12 часов.
- Использование через 48 часов.
- Нанесение защитного покрытия через 10 дней.
- Возможно более раннее нанесение защитного покрытия LOBATOOL Cover 400, подробности в технической информации о продукте.

#### Оptionальная предварительная обработка для получения специальных эффектов

Реактивная морилка для древесины с содержанием танина:

- ActiveColor коричневый.
- ActiveColor серый.

Пигментная морилка:

- PreTone белый.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ  
КОМПАНИЯ**  
[WWW.1PARKET.RU](http://WWW.1PARKET.RU) +7 (495) 545-25-85

3/2016



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## HS 2K ImpactOilColor

### РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА



#### Указания по нанесению

##### Нанесение шпателем:

- Нанести масло плоским шпателем LOBATOOL.
- Оставить на поверхности для воздействия.
- Примерно через 20 минут после нанесения масла обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBATOOL Spezial-Pad.
- Нанести шпателем второй слой масла.
- Оставить на поверхности для воздействия.
- Примерно через 20 минут после нанесения масла обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBATOOL Spezial-Pad.
- Применение на покрытиях с щелями и доске с фаской - нанесение падом:

Нанести масло HS 2K ImpactOilColor непосредственно на бежевый пад LOBATOOL Spezial-Pad. Втереть масло в паркет с помощью однодисковой машины. Обработать поверхность новым (сухим) бежевым падом LOBATOOL Spezial-Pad. Высыхание в течение ночи. Нанести HS 2K ImpactOilColor непосредственно на бежевый пад LOBATOOL Spezial-Pad. Втереть масло в паркет с помощью однодисковой машины. Обработать поверхность новым (сухим) бежевым падом LOBATOOL Spezial-Pad. Подробную информацию по данной технике нанесения Вы найдете в разделе „Советы профессионалов“ на нашем сайте [www.loba.de](http://www.loba.de).

##### Важные указания

Не допускается нанесение с помощью распылителя.

Излишки материала должны быть полностью удалены в процессе обработки поверхности. У некоторых экзотических пород древесины возможно более длительное время высыхания.

Пропитанные тряпки, пады и другие рабочие материалы хранить в плотно закрытых емкостях, масло в сочетании со шлифовальной пылью, тряпки из ткани и т.п. смочить водой и хранить в ведре с крышкой или утилизировать с учетом противопожарной безопасности - в противном случае существует опасность самовозгорания.

Нанесение шпателем возможно только на покрытиях из древесины с заделанными щелями. Масло, попавшее в щели, длительное время не высыхает.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ  
КОМПАНИЯ**  
[WWW.1PARKET.RU](http://WWW.1PARKET.RU) +7 (495) 545-25-85

3/2016



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## HS 2K ImpactOilColor

### РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА



#### Общие указания

**Очистка рабочих инструментов:** Очистить рабочие инструменты растворителями, напр., очистителем кисточек.

**Время высыхания:** Время высыхания указано для +20°C и относительной влажности воздуха от 55% до 65%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция в помещении приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать LOBATool Cover 400. Данные по использованию продукта указаны в соответствующем листе технической информации.

**Склеивание кромок:** Паркет, приклеенный без прочности на сдвиг, массивная половая доска, торцевой паркет, индустриальный паркет и паркет на полах с подогревом, а также породы древесины с быстрой реакцией на изменение влажности (напр., бук) подвержены деформации при изменениях климатических условий (влажности воздуха, температуры). Использование масла предотвращает образование щелей.

**Взаимодействие:** Материалы, содержащие пластификаторы, напр., подложки ковров, мебельные ножки, колесики стульев, эластичные паркетные и монтажные клеи могут привести к размягчению и изменению цвета лака. Отложения в щелях могут быть причиной ухудшения тактильных и оптических характеристик покрытий. Воздействие красок для волос, резиновых шин автомобилей, велосипедов и т.п. могут привести к длительным, необратимым изменениям цвета поверхности.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно нашими Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ  
КОМПАНИЯ**  
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

3/2016

