



LOBADUR® Hybrid ADVANCED TECHNOLOGY

Однокомпонентный водный лак комбинаторного отверждения на основе модифицированных маслом полиуретановых дисперсий. Делает цвет древесины более интенсивным, обладает высочайшей устойчивостью к царапинам.

Артикул	11049	2004/42/CE: предельное значение согласно
Степень глянцевоcти:	полуматовый (ок. 45*)	требованиям ЕС для продукта кат. A/i: 140 г/л
Объем упаковки:	полуматовый 5 л	(2007/2010)
GIS-код:	W3+ - заменитель согласно TRGS 617	Продукт содержит максимально 79 г/л
Сухой остаток:	36 ± 1%	летучих органических соединений
Вязкость (DIN 4):	26 ± 1s	

Область применения: Паркет и напольные покрытия из древесины со средним и высоким уровнем нагрузки. Лак делает **цвет древесины более интенсивным, особенно у темных экзотических пород**. Благодаря тому, что наряду с процессом образования пленки, типичным для водных продуктов, происходит окислительная реакция отверждения, лак обладает отличными свойствами, в особенности высокой устойчивостью к царапинам. Лак практически не вызывает склеивания кромок у паркетных элементов, что препятствует образованию «блоковых щелей» у правильно уложенного и приклеенного к основанию паркета и напольных покрытий из древесины. Не образует белесых полос при растяжении (в местах стыков паркетных элементов).

Рекомендации по использованию:

- Тщательно потрясти емкость с лаком.
- Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL.
- Наносить лак равномерным слоем. Места, разные по толщине слоя, будут различаться и по цвету.
- При нанесении лака на дуб настоятельно рекомендуется использовать грунтовку WS EasyPrime.

Рекомендации по нанесению на паркет и напольные покрытия из древесины:

Нанесение без грунтовки, напр. на экзотические породы древесины

1. Подготовить основание, нанести валиком Hybrid ^{A.T.}.
 2. Высыхание.
 3. Нанести валиком LOBADUR® Hybrid ^{A.T.}.
 4. Высыхание, промежуточная шлифовка.
 5. Нанести валиком LOBADUR® Hybrid ^{A.T.}.
- За один день можно наносить не более двух слоев лака.
Нанесение первого слоя можно заменить нанесением подходящей грунтовки.

Нанесение на дуб

1. Подготовить основание и нанести валиком грунтовку WS EasyPrime.
2. Высыхание грунтовки в течение ночи.
3. Нанести валиком Hybrid ^{A.T.}.
4. Высыхание, промежуточная шлифовка.
5. Нанести валиком Hybrid ^{A.T.}.

Пригодные грунтовки:

Для минимизации склеивания паркетных элементов по краям и с изолирующим действием (для экзотических пород древесины)

- LOBADUR® WS EasyPrime
- LOBADUR® PrimaSeal (содержит растворители)

Инструмент для нанесения:

Валик для нанесения лака LOBATOOL DeLuxe 120.

Расход материала:

При нанесении каждого слоя лака валиком 100 - 120 мл/м² (8 - 10 м²/л).

Время высыхания:

Время высыхания каждого слоя лака составляет 4-6 часов, примерно через 4-6 часов после нанесения последнего слоя лака по напольному покрытию можно осторожно ходить, по истечении 24 часов напольное покрытие может быть подвергнуто легким нагрузкам, окончательная прочность достигается через 5 дней.

Промежуточная шлифовка:

Промежуточную шлифовку можно проводить не ранее чем через 8-10 часов после нанесения лака. В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более ровной.

Разбавители:

Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться. Чтобы продлить время нанесения лака при неблагоприятных климатических условиях, можно добавить в него до 5% специального средства LOBADUR WS Argo.

Хранение и транспортировка:

Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом.

Соблюдать требования технической информации и общие указания по использованию водных продуктов LOBADUR®.

* Степень глянцевоcти измерена под углом 60°.

Она зависит от толщины слоя и климатических условий (температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания.