



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

PARKETOLIT 1513

Водно-дисперсионный клей для паркета

ОПИСАНИЕ

Parketolit 1513 – готовый к применению, водно-дисперсионный клей для паркета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Parketolit 1513 однокомпонентный водно-дисперсионный клей на основе винилоацетатных смол без растворителя, в соответствии с EN 14293:2006 и ISO 17178:2013 рекомендован для укладки художественного и штучного паркета на цементные и другие абсорбирующие основания, а также на полы с подогревом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:

имитация дуба

Вязкость смеси:

пастообразный, 70 000 - 85 000 mPas

Плотность смеси:

около 1,5 г/см³

Открытое время, при 20° С и 50-65% Влажности:

15-20 минут

Расход клея:

• зубчатый шпатель ВЗ

700 - 900 г/м²

• зубчатый шпатель 23/48 (В11)

800 - 1000 г/м²

Очистка и удаление до высыхания:

вода

Классификация:

не требуется. Более подробная информация содержится в Паспорте безопасности.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основание должно быть чистым, сухим, прочным и ровным. Пористые основания следует предварительно обработать грунтовкой Parketolit PR15. После применения грунтовки, перед нанесением клея поверхность должна высохнуть.

Клей перед использованием размешать до состояния однородной массы и наносить, используя шпатель ВЗ или В11. Деревянные планки монтируются с небольшим давлением или пристукивание для лучшего соединения.

Время высыхания клея зависит от температуры клея, склеиваемых поверхностей и относительной влажности воздуха в помещении. Схватывание клея наступает по истечении 2 часов. После 12-24 часов по уложенному паркету можно ходить. Шлифовку можно производить через 7-10 дней. Очистка рабочего инструмента выполняется водой до высыхания клея.

Окончательная прочность клеевого соединения достигается через несколько недель.

Оптимальные условия работы

Температура в помещении:

20 – 25°С (допустимо 15 – 25 °С)

Относительная влажность воздуха в помещении:

50 – 65% (допустимо 40 – 65%)

Влажность цементной стяжки:

• по гравиметрическому методу

макс. 3%

• по карбидному (СМ) методу

макс. 2%

Влажность цементной поверхности с подогревом:

по карбидному (СМ) методу макс. 1,7%

Влажность деревянной напольного покрытия:

8 – 12%