

## Мягкий воск Новорит



Мягкая восковая шпатлёвка Новорит для быстрой заделки дефектов, дырок, царапин, трещин и других мелких и средних повреждений на любых деревянных (массив, шпон, фанера и др.) или ламинированных поверхностях, несущих слабые или средние нагрузки, например: внутренние и задние стенки шкафов, внутренние части фасадов, корпуса, панели, межкомнатные двери и т.п.



### Подготовка

Для подбора цвета используется Карта цветов Новорит. Для большего цветового сходства рекомендуется использовать мягкий воск 2 - 3 цветов, причём сначала наносится светлый, а затем более тёмный тон. Возможно предварительное сплавление Мягкого воска Новорит подходящих тонов воскоплавителем на прозрачный пластик или стекло.



### Нанесение

Перед нанесением мягкого воска повреждение можно предварительно подкрасить. На повреждение Мягкий воск Новорит наносится пластмассовым шпателем или натирается поперёк повреждения с одновременным уплотнением.



### Удаление излишек

Затем пластмассовым шпателем удаляются излишки. Восстановление структуры древесины (очистить или воссоздать поры) можно провести заострённой палочкой или скошенной стороной пластмассового шпателя Новорит. Заделанное повреждение не рекомендуется шлифовать.



### Восстановление цвета и текстуры

При необходимости провести дополнительное выравнивание цвета и текстуры поверхности Ретуширующими фломастерами или красками Новорит. Для улучшения адгезии перед ретушированием на место заделки с мягким воском можно тонким промежуточным слоем нанести фиксирующий лак.



### Выравнивание блеска / Фиксация

Для защиты заделки повреждения от загрязнения и деформации, а также для выравнивания степени блеска поверхности рекомендуется обязательное закрепление ремонтного места соответствующим по блеску фиксирующим лаком Новорит.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ  
КОМПАНИЯ**

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

## Карта цветов мягкого воска Новорит

|    |  |    |  |    |  |    |  |     |  |
|----|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|
| 76 |  | 56 |  | 20 |  | 27 |  | 35  |  |
| 02 |  | 10 |  | 63 |  | 08 |  | 38  |  |
| 67 |  | 17 |  | 13 |  | 55 |  | 48  |  |
| 41 |  | 11 |  | 21 |  | 05 |  | 52  |  |
| 59 |  | 62 |  | 22 |  | 14 |  | 53  |  |
| 72 |  | 68 |  | 31 |  | 75 |  | 47  |  |
| 09 |  | 40 |  | 34 |  | 58 |  | 54  |  |
| 02 |  | 07 |  | 32 |  | 70 |  | 570 |  |
| 71 |  | 61 |  | 33 |  | 01 |  | 546 |  |
| 72 |  | 12 |  | 29 |  | 77 |  | 629 |  |
| 74 |  | 43 |  | 23 |  | 42 |  | 502 |  |
| 36 |  | 18 |  | 16 |  | 69 |  | 672 |  |
| 66 |  | 30 |  | 27 |  | 49 |  | 512 |  |
| 57 |  | 19 |  | 28 |  | 39 |  | 628 |  |
| 44 |  | 45 |  | 08 |  | 25 |  | 81  |  |
| 24 |  | 46 |  | 15 |  | 26 |  | 54  |  |

## Стандартные оттенки и цвета мягкого воска Новорит

|                      |                                  |                               |                              |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 – белый           | 22 – орех американский           | 44 – дуб оливковый            | 66 – песочный                |
| 02 – слоновая кость  | 23 – макоре                      | 45 – орех золотисто-коричнев. | 67 – сосна заболонь          |
| 03 – клён            | 24 – ясень оливковый             | 46 – сапели                   | 68 – сосна ядровая           |
| 04 – серый           | 25 – голубовато-серый            | 47 – золотой металлик         | 69 – серый жемчуг            |
| 05 – сосна           | 26 – серый                       | 48 – серебристый металлик     | 70 – серо-розовый            |
| 06 – груша           | 27 – вяз тёмный                  | 49 – светло-серый             | 71 – бук натуральный         |
| 07 – берёза          | 28 – махагони сипо               | 50 – цвет льна                | 72 – бук светлый             |
| 08 – лиственница     | 29 – махагони                    | 51 – синий                    | 73 – клён «птичий глаз»      |
| 09 – пихта / ель     | 30 – тик                         | 52 – красный                  | 74 – дуб красный светлый     |
| 10 – пихта антик     | 31 – венге                       | 53 – желтый                   | 75 – бук пропаренный светлый |
| 11 – дуб натуральный | 32 – палисандр                   | 54 – зелёный                  | 76 – ель прозрачная          |
| 12 – дуб средний     | 33 – рододендрон                 | 55 – бук пропаренный          | 77 – ель белая лессирующая   |
| 13 – дуб моренный    | 34 – черное дерево               | 56 – дуб зеленоватый          | 81 – зелёный                 |
| 14 – вишня светлая   | 35 – черный                      | 57 – ироко                    | 90 – белый (RAL 9010)        |
| 15 – вишня тёмная    | 36 – перламутровый               | 58 – светло-розовый           | 91 – белый (NSC 0702/G-43Y)  |
| 16 – вишня антик     | 37 – цвет лососёвых              | 59 – ясень заболонь           | 502 – голубой мистраль       |
| 17 – бук средний     | 38 – антрацит                    | 60 – ясень ядровый            | 512 – жад зеленый            |
| 18 – бук тёмный      | 39 – серебристо-серый (RAL 7035) | 61 – вишня красноватая        | 546 – синий средний          |
| 19 – орех светлый    | 40 – золотой                     | 62 – дуб светлый              | 570 – синий (Royal)          |
| 20 – орех средний    | 41 – пихта светлая               | 63 – дуб тёмный               | 628 – светло-зелёный         |
| 21 – орех тёмный     | 42 – белый                       | 64 – прозрачно-желтый         | 629 – светло-голубой         |
|                      | 43 – вяз                         | 65 – прозрачно-коричневый     | 672 – голубая мят            |

## Общая информация

Температура плавления: 70-80 °C, температура воспламенения: 240 °C, светостойкость: 6-7

Мягкий воск Новорит поставляется отдельными брусками, наборами (20 цветов) и в составе сервисных комплексов.

Хранить в сухом прохладном месте, срок хранения в закрытой заводской упаковке - 24 месяца.

Материал в расплавленном виде может вызвать легкие ожоги кожи, в случае ожога поврежденную часть тела следует немедленно промыть холодной водой. Соблюдая все меры безопасности при обращении с материалом, требуется

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

1