




Harter für Öl-Beize

Отвердитель для цветных бейцев
на масляной основе



6631 Бесцветный



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Harter für Öl-Beize.

Отвердитель к цветным бейцам на масляной основе Öl-Beize. Для сокращения времени высыхания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт является добавкой к цветным бейцам на масляной основе Öl-Beize и служит для сокращения времени высыхания.

СОСТАВ:

Алифатический полиизоцианат, метокси-пропил ацетат.

Более подробную информацию по составу Вы можете получить по запросу.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: 1.15 г/мл

Вязкость: 36s (4 mm, DIN 53211)

Запах: слабый/мягкий после высыхания без запаха

Соответствует DIN 53213

СРОК ХРАНЕНИЯ:

1 год и дольше, в закрытой заводской упаковке.

Оставшийся после смешивания материал нельзя хранить и использовать повторно.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Не разбавлять!

Старые открыто-пористые краски очистить от грязи и пыли.

Старые лакокрасочные покрытия удалить. Небольшие трещины, швы или отверстия выровнять Osmo-шпатлевкой для древесины Holzpaste. Поверхность древесины тщательно отшлифовать. Сначала шлифовать грубой наждачной бумагой. Финишное шлифование рекомендуется проводить зернистостью P120-150 – для пола и мебели.

При проведении шлифовальных работ надевайте защитную маску или респиратор. Перед нанесением масла необходимо тщательно удалить пыль веником, затем пылесосом.

Результат покраски зависит среди прочего от свойств и степени обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Добавьте отвердитель Harter für Öl-Beize (60 мл) полностью в банку Öl-Beize (1 литр) и тщательно перемешайте оба компонента. Процесс обработки в соответствии с инструкцией к Osmo маслу Öl-Beize.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не замешивайте материал объемом больше того, который вы сможете использовать в течение 45 минут. Если вы планируете использовать не весь объем банки масла с твердым воском с ускоренным временем высыхания Öl-Beize, приготовьте рабочую смесь в отдельной емкости. Необходимое количество отвердителя в смеси - 6% от объема.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Рекомендуется использовать для очистки кистей Уайт-спирит.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

≈ 4-5 часов при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс высыхания. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Может вызывать раздражение дыхательных путей.

Держать в месте, недоступном для детей. Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. Беречь от воздействия высоких температур. Не вдыхать пары. Пользоваться защитными перчатками. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Использовать в хорошо проветриваемом помещении.

При попадании на кожу:

Промыть большим количеством воды с мылом.

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству.

ОБЪЁМ БАНКИ:

0,06 л;

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании ОСМО. Для получения наилучшего результата покупатель/строитель (исполнитель работ) должен испытать материалы по их пригодности для конкретных целей и определенных объектных условий.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85