

# Лак PARADE CLASSIC L15 СТУПЕНИ & ЛЕСТНИЦЫ алкидно-уретановый

## Усиленная износостойкость

- Для внутренних работ
- Идеален для деревянных лестниц и элементов для лестниц
- Долговечное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами
- Усиленная износостойкость и твердость
- Стойость к воздействиям воды, бытовых моющих средств
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
- Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных лестниц и элементов для лестниц: ступеней, поручней, балясин, опор и пр. Может использоваться для обработки полов, дверей, мебели, различных изделий из древесины, металлических поверхностей.

### ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.

### СВОЙСТВА

Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Специально разработан для нагруженных элементов лестниц. Образует долговечное прозрачное эластичное покрытие с усиленной твердостью и износостойкостью. Надежно защищает древесину от царапин, воздействия воды, бытовых моющих средств, слабых кислот, масел, алкоголя. Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает текстуру древесины.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений. Деревянную поверхность отщиплевать или отшлифовать.

### НАНЕСЕНИЕ

Перед применением тщательно перемешать. Лак наносят методами распыления, валиком или кистью. При необходимости разбавить уайт-спиритом до нужной вязкости. Наносить в 2-3 слоя с интервалом 12 часов. Рабочая температура: от 5°C до 30°C

### ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения лака рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°C и относительной влажности 70%:

на отлип	3 - 4 ч
между слоями	12 ч
до шлифовки	24 ч
полное высыхание	1 - 2 дн
полное отверждение	3 - 5 дн

### ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

~ 16-18 м<sup>2</sup>/л (на 1 слой)

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла в местах, недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной таре - 3 года со дня изготовления при температуре от минус 35°C до 35°C.

### ПЛОТНОСТЬ

0,9 – 0,92 г/см<sup>3</sup>.

### СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Глянцевый, полуматовый, матовый.

### СОСТАВ

Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, матирующие добавки (для матового и полуматового лаков), антиоксидант, сиккатив, пеногаситель.